

Описание продукта

Полупостоянный праймер для матриц. Раствор реактивной смолы, высыхающий на воздухе, который при отверждении образует полупостоянное покрытие с поперечной межмолекулярной связью для герметизации пористой поверхности и обеспечения базового слоя для полупостоянных разделительных покрытий.

Состав

Запатентованный раствор смолы в смеси алифатического растворителя.

Обращение

ЧУВСТВИТЕЛЕН К ВЛАГЕ!

ХРАНИТЬ ПЛОТНО ЗАКРЫТЫМ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Наносите при температуре окружающей среды.

НЕ НАНОСИТЕ НА ГОРЯЧИЕ МАТРИЦЫ (свыше 177°C).

Минимизируйте воздействие окружающей среды.

Никогда не выливайте отлитый материал обратно в канистру.

Храните при температурах выше 0°C и ниже 38°C.

НИКОГДА НЕ РАЗБАВЛЯЙТЕ!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не наносите на горячие матрицы (выше 148°C).

Особенности

Рекомендуется для новых, зеленых или недавно отремонтированных стеклопластиковых матриц. Также используется на алюминиевых матрицах перед нанесением полупостоянных разделителей.

Использование

Праймер для стеклопластиковых и металлических матриц.

Typical Properties

Эффективные ингредиенты	< 5%
Цвет	Бесцветный / Бледно желтый
Относительный удельный вес	0.730 при 25°C
Точка возгорания	< 23°C (C.O.C.)
Срок годности	12 месяцев в неоткрытом оригинальном контейнере
Растворители	Алифатические углеводороды
Запах	Парафина

Подготовка матрицы

Поверхность матрицы должна быть чистой и не содержать ранее используемых матричных разделителей и других загрязнений.

Инструкция по нанесению на новые и «зеленые» матрицы

Нанесите 4 – 6 слоев S-19C выдерживая 30 минут между слоями и минимум 1 час после последнего слоя. Нанесите 2 слоя разделителя после отверждения праймера, выдержите по 15 – 30 минут между слоями и минимум 30 минут после последнего слоя.

Общая инструкция по нанесению

1) Наносите на матрицу при комнатной температуре, протирая чистой тканью, такой как салфетки Scott Shop Towels On A Roll®, Kimberly-Clark WorkHorse® или WypAll®, или сверхпрочным обыкновенным белым бумажным полотенцем. Наносите ровной, непрерывной тонкой пленкой.

2) Не наносите слишком много. Слегка протрите и дайте высохнуть. Не полируйте и не переделявайте.

3) Рекомендуется наносить минимум 2 слоя. После нанесения каждого слоя, выдерживаете не менее 15 минут.

Отверждение

Прежде чем нанести разделитель, дайте последнему слою праймера отвердиться при комнатной температуре в течение 30 минут.

Удаление

Используйте CX-200HS.

Данная информация предназначена для технически подготовленных специалистов, работающих на свой собственный риск. AXEL уверен в правильности информации, хотя компания не берет на себя обязательство за правильность данной информации в случае любого специфического процесса и применения. Более того, AXEL не берет на себя ответственность за любой прямой и/или любого рода последующий ущерб, который может возникнуть вследствие использования или неиспользования продуктов AXEL или информации, предоставленной Компанией или её представителями.

060407



ООО "ИНТРЕЙ Химическая Продукция"

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 9, стр. 1

+7 (495) 380-25-02

192019, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д. 3

+7 (911) 764-68-68, +7 (921) 319-76-26

www.intrey.ru

info@intrey.ru